



Q-PLUS® beits 260.XXXX

Productbeschrijving

Milieuvriendelijke waterbeits op basis van natuurlijke, lichtechte en reactieve kleurstoffen. De kleurstoffen gaan een reactie met het hout aan, mits op de juiste wijze geactiveerd. Hierbij hecht de kleur zich aan het hout. Met deze beitssoort wordt een geloofd en tevens gebeitst effect behaald, namelijk donkere jaarringen bij naaldhout en donkere spiegels bij loofhout. Deze beits kan worden gebruikt op alle gangbare houtsoorten. Voor een optimale afwerking wordt Zero visible®, Zero Magnum® en Zero Conservatief® lak of Q-oil® gebruikt.

Technische gegevens

Artikel Naam:	Q-plus® beits
Artikel nr.:	260.XXXX
Rendement:	7-14 m ² /liter
Verpakking:	Blik 10 lt. + inliner / IBC
Viscositeit	20-25 sec Din cup 4mm
Opbrengtechniek:	Spuit
Droogtijden (20 °C, RV 45-60%):	minimaal 3 uur
Nabehandeling:	Q-Oil® of Zero lak® systeem
Opslagstabiliteit:	in ongeopende verpakking 12 maanden
Opslagstabiliteit	in geopende verpakking 12 maanden



Voorbehandeling

Kan worden gebruikt op geschaafd, geschuurd of geborsteld hout.

Verwerking

De beits goed oproeren voor gebruik. Om de kleurstoffen te activeren wordt er 10% activator aan de beits toegevoegd. Spuit in de richting van de houtstructuur, bij verticale delen werkt met van onderen naar boven. Na het spuiten mag de overtollige beits niet gelijk verwijderd worden, doordat de plank lang nat blijft hebben de kleurstoffen langer de mogelijkheid om te hechten aan de houtvezels.

Droogtijd

Minimaal 3 uur laten drogen bij een kamertemperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 – 60%. Bij een geforceerde droging zal het effect minder zijn.

Afwerking

Na volledige droging kan het oppervlak worden afgewerkt met Quartier lakken of oliën – neem hierover contact op met de verkoop afdeling.

Bijzonderheden

Water gedragen beitsen zijn vorstgevoelig, niet vervoeren of opslaan <5 °C. Enkel verwerken met roestvrij materiaal. Het eindeffect van deze Q-plus® beits kan pas worden beoordeeld na afwerking. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de voorbereiding, houtsoort en afwerking. Extreem harsrijke houtsoorten moeten vooraf gereinigd worden met reinigingsmiddel van Quartier. Een geactiveerde Q-plus® beits heeft een pot-life van 5 dagen.

Verbruik & opslag

Het verbruik bedraagt 7-12m²/liter, dit is afhankelijk van de houtsoort en applicatiemethodiek. De opslagstabiliteit in originele verpakking is 12 maanden. Dit product is alleen bestemd voor professioneel gebruik.

Datum uitgifte: 24-01-2020



10L

IBC

Q-plus + 10% activator

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Brochures en adviezen worden geheel vrijblijvend verstrekt. Daar de wijze van applicatie en de omstandigheden daarbij buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van de verstrekte gegevens worden aanvaard. Op al onze leveringen, adviezen, documentatie etc. zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht. (KvK, Veluwe en Twente nr. 06089530)